

COLTRI OIL CE 750

COMPATIBILITA' CON I GAS / COMPATIBILITY

- Aria / Air
- Azoto (anche a secco) / Nitrogen (dry)
- Elio / Helium
- Gas naturale / CNG
- Idrogeno / Hydrogen
- Metano / Methane

DATI TECNICI / PROPERTY

Viscosità a 40° C / Kinematic viscosity @ 40° C	195 mm ² /s
Viscosità a 100° C / Kinematic viscosity @ 100° C	17 mm ² /s
Viscosità a 0° C (calcolata) / Kinematic viscosity @ 0° C (calculated)	4800 mm ² /s
Indice di viscosità / Viscosity index	92
Punto di scorrimento / Pour point	- 30° C (- 22° F)
Punto di infiammabilità (V.A.) C.O.C. / Flash point C.O.C.	275° C (527° F)
Punto di autoaccensione / Self ignition point	415° C (779° F)
Residuo carbonioso Conradson / Conradson Carbon residue	< 0,4 % wt
Numero di acidità totale (TAN) / Total acidity number (TAN)	0,05 mgKOH/g
Corrosione su rame (3 ore a 100° C) / Copper corrosion (3 hrs @ 100° C)	1 a
Demulsività a 82° C, ml olio/acqua/emulsione Water demulsibility @ 82° C oil/water/emulsion	40 / 40 / 0 ml (15'
Prova 4 sfere 1,200 rpm (60') - Diametro d'usura 4 ball test, 1.200 rpm (60'); wear scar diameter	0,4 mm
Schiumeggiamento sequenze I, II, III / Foaming test: sequence I, II, III	0 / 0 ml/ml
Densità a 20° C / Density	0,955 g/cm ³